




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.10.2004	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
147081	ASTM A 283 C 0000	0.166	0.410	0.010	0.006	0.130	0.020	0.010	0.030	0.003	0.043	0.002	0.001	0.003
246800	ASTM A 283 C 0000	0.171	0.430	0.013	0.008	0.110	0.020	0.020	0.020	0.004	0.042	0.002	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.	DIR.	
147081	3010	99200752	0.3125	49.646 (KSI)	65.923 (KSI)	26 (%)	8	90	
147081	3020	99200762	0.3125	48.310 (KSI)	64.615 (KSI)	25 (%)	8	90	
147081	4190	99220861	0.6250	40.534 (KSI)	60.592 (KSI)	29 (%)	8	90	
246800	4010	99220881	0.6250	42.350 (KSI)	62.586 (KSI)	27 (%)	8	90	
246800	4020	99220891	0.6250	43.382 (KSI)	63.120 (KSI)	28 (%)	8	90	

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ESPEJOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	
147081	4190	99220861	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
147081	4190	99220862	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
147081	4200	99220871	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
147081	4200	99220872	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4010	99220881	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4010	99220882	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4020	99220891	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4020	99220892	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4030	99220841	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4030	99220842	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4040	99220852	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4050	99220931	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4050	99220932	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4060	99220921	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4060	99220922	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4070	99220901	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4070	99220902	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4080	99220911	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
246800	4080	99220912	0.6250	96.0000	240.0000	A-6	0000061003	000020	
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE					
147081	4190	99220861	1000599935	100000534					
147081	4190	99220862	1000599935	100000534					
147081	4200	99220871	1000599935	100000534					

EMITIO : S0558151



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.10.2004	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+				
COLADA	PCHON.	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
147081	4200	99220872	1000599935	100000534
246800	4010	99220881	1000599935	100000534
246800	4010	99220882	1000599935	100000534
246800	4020	99220891	1000599935	100000534
246800	4020	99220892	1000599935	100000534
246800	4030	99220841	1000599935	100000534
246800	4030	99220842	1000599935	100000534
246800	4040	99220852	1000599935	100000534
246800	4050	99220931	1000599935	100000534
246800	4050	99220932	1000599935	100000534
246800	4060	99220921	1000599935	100000534
246800	4060	99220922	1000599935	100000534
246800	4070	99220901	1000599935	100000534
246800	4070	99220902	1000599935	100000534
246800	4080	99220911	1000599935	100000534
246800	4080	99220912	1000599935	100000534

FIN DE DATOS