




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb/Cb	Ti	
157573	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.211	1.140	0.014	0.008	0.287	0.010	0.010	0.030	0.007	0.040	0.003	0.001	0.003	
157574	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.218	1.170	0.010	0.005	0.303	0.030	0.010	0.030	0.008	0.038	0.002	0.001	0.003	
157575	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.230	1.120	0.015	0.006	0.300	0.020	0.020	0.030	0.008	0.031	0.003	0.001	0.003	
257726	ASTM A36/ASME SA36 ED04 AD04.	0.226	1.140	0.013	0.008	0.288	0.030	0.010	0.030	0.008	0.054	0.003	0.001	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
157573	4070	17601591	3.0000	48.604(KSI)	68.358(KSI)	31(%)	8
157573	4100	17601691	3.0000	54.621(KSI)	73.980(KSI)	32(%)	8
157574	3030	17601341	3.0000	43.630(KSI)	67.556(KSI)	26(%)	8
157574	3090	17601541	3.0000	47.826(KSI)	66.413(KSI)	30(%)	8
157575	3070	17602921	4.0000	54.762(KSI)	73.890(KSI)	32(%)	8
157575	3120	17602931	4.0000	55.030(KSI)	74.036(KSI)	31(%)	8
257726	4010	17640011	2.0000	44.011(KSI)	71.256(KSI)	27(%)	8
257726	4020	17601751	3.0000	54.850(KSI)	70.370(KSI)	30(%)	8
257726	4110	17601661	3.0000	59.672(KSI)	76.956(KSI)	31(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
157573	3030	17601471	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157573	3050	17601301	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157573	3060	17601281	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157573	3070	17601261	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000080
157573	3090	17601271	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000080
157573	3100	17601221	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000080
157574	3020	17601371	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157574	3030	17601341	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157574	3130	17601351	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157575	3020	17601241	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000080
157575	3030	17601331	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
157575	3040	17601291	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
257726	3110	17601311	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
257726	3120	17601321	3.0000	72.0000	180.0000	A-6	B4231	000010
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE				
157573	3030	17601471	1000728838	479				
157573	3050	17601301	1000728838	479				

EMITIO : S0344906



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

PRODUCTO EMBARCADO				
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ENTREGA	PED. CLIENTE
157573	3060	17601281	1000728838	479
157573	3070	17601261	1000728838	479
157573	3090	17601271	1000728838	479
157573	3100	17601221	1000728838	479
157574	3020	17601371	1000728838	479
157574	3030	17601341	1000728838	479
157574	3130	17601351	1000728838	479
157575	3020	17601241	1000728838	479
157575	3030	17601331	1000728838	479
157575	3040	17601291	1000728838	479
257726	3110	17601311	1000728838	479
257726	3120	17601321	1000728838	479
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA				
FIN DE DATOS				