




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.12.2005	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb/Cb	Ti
158803	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.600	0.015	0.011	0.125	0.020	0.030	0.030	0.007	0.040	0.002	0.003	0.003
258414	ASTM A 283 C 0000	0.170	0.600	0.019	0.007	0.131	0.020	0.020	0.030	0.005	0.045	0.002	0.001	0.002
258894	ASTM A 283 C 0000	0.180	0.610	0.016	0.009	0.150	0.020	0.020	0.030	0.008	0.058	0.002	0.003	0.004
258897	ASTM A 283 C 0000	0.169	0.590	0.018	0.007	0.119	0.020	0.020	0.030	0.006	0.043	0.003	0.002	0.003
453080	ASTM A 283 C 0000	0.160	0.620	0.012	0.008	0.125	0.020	0.020	0.030	0.005	0.032	0.003	0.001	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO							
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
158803	3030	18741671	0.2500	44.419 (KSI)	64.725 (KSI)	32 (%)	8
158803	3040	18741681	0.2500	44.337 (KSI)	63.765 (KSI)	30 (%)	8
158803	3150	18745161	0.3750	47.628 (KSI)	66.856 (KSI)	32 (%)	8
158803	3160	18745141	0.3750	48.364 (KSI)	67.568 (KSI)	30 (%)	8
258414	3110	18430331	0.3750	46.546 (KSI)	66.845 (KSI)	30 (%)	8
258894	3180	18745151	0.3750	47.333 (KSI)	66.720 (KSI)	31 (%)	8
258894	4070	18741541	0.2500	44.360 (KSI)	64.385 (KSI)	29 (%)	8
258894	4080	18741551	0.2500	43.650 (KSI)	63.444 (KSI)	31 (%)	8
258894	4240	18745171	0.3750	47.258 (KSI)	66.759 (KSI)	32 (%)	8
258897	3120	18745251	0.3750	47.500 (KSI)	67.028 (KSI)	30 (%)	8
258897	4020	18741531	0.2500	43.637 (KSI)	63.658 (KSI)	32 (%)	8
258897	4080	18741521	0.2500	43.875 (KSI)	64.027 (KSI)	30 (%)	8
453080	3030	18430321	0.3750	41.712 (KSI)	62.398 (KSI)	29 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO. PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
158803	3090	18745261	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	3130	18745201	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	3140	18745181	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	4070	18745221	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	4080	18745231	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	4100	18745271	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	4110	18745191	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
158803	4130	18745241	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
258414	3110	18430331	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
258894	4230	18745211	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
258894	4240	18745171	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
258897	3120	18745251	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.12.2005	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO PLACA ANCHA			

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	LARGO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
453080	3030	18430321	0.3750	96.0000	480.0000	A-6	B4633	000010
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ENTREGA	PED.CLIENTE				
158803	3090	18745261	1000744376	626				
158803	3130	18745201	1000744376	626				
158803	3140	18745181	1000744376	626				
158803	4070	18745221	1000744376	626				
158803	4080	18745231	1000744376	626				
158803	4100	18745271	1000744376	626				
158803	4110	18745191	1000744376	626				
158803	4130	18745241	1000744376	626				
258414	3110	18430331	1000744376	626				
258894	4230	18745211	1000744376	626				
258894	4240	18745171	1000744376	626				
258897	3120	18745251	1000744376	626				
453080	3030	18430321	1000744376	626				
ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA								
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+								
FIN DE DATOS								