




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.02.2006	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb(Cb)	Ti
161083	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.180	0.610	0.013	0.007	0.0970	0.020	0.020	0.020	0.012	0.029	0.005	0.005	0.003
161204	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.172	0.620	0.013	0.008	0.0940	0.010	0.020	0.020	0.004	0.035	0.004	0.001	0.002
161205	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.169	0.620	0.012	0.008	0.1130	0.030	0.020	0.020	0.009	0.034	0.005	0.005	0.003
161206	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.160	0.610	0.016	0.009	0.1010	0.040	0.030	0.030	0.010	0.037	0.004	0.005	0.003
COLADA	N2													
161083	0.0041													
161204	0.0037													
161205	0.0038													
161206	0.0038													


PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
161083	6138046	0.1875	45.903 (KSI)	63.975 (KSI)	42 (%)	2
161083	6138041	0.1875	47.988 (KSI)	64.499 (KSI)	41 (%)	2
161083	6138047	0.1875	47.554 (KSI)	65.789 (KSI)	41 (%)	2
161204	6152018	0.1875	50.355 (KSI)	69.301 (KSI)	40 (%)	2
161204	6151063	0.2500	53.008 (KSI)	67.418 (KSI)	42 (%)	2
161204	6151065	0.2500	52.493 (KSI)	66.903 (KSI)	40 (%)	2
161205	6151066	0.2500	52.150 (KSI)	66.607 (KSI)	39 (%)	2
161205	6151068	0.2500	51.633 (KSI)	66.090 (KSI)	42 (%)	2
161205	6151036	0.2500	48.024 (KSI)	64.451 (KSI)	47 (%)	2
161205	6151035	0.2500	44.231 (KSI)	64.803 (KSI)	47 (%)	2
161206	6151030	0.2500	48.219 (KSI)	65.147 (KSI)	40 (%)	2
161206	6151032	0.2500	50.027 (KSI)	67.674 (KSI)	45 (%)	2
161206	6151039	0.2500	53.105 (KSI)	66.891 (KSI)	40 (%)	2
161206	6151041	0.2500	48.150 (KSI)	65.402 (KSI)	46 (%)	2

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR (Plg.)	ANCHO (Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
161083	6151095	0.1875	48.0000	A568/A635	B4902	000030	1000762188	756
161204	6151093	0.1875	48.0000	A568/A635	B4902	000030	1000762188	756
161204	6151063	0.2500	48.0000	A568/A635	B4902	000040	1000762188	756
161204	6151094	0.1875	48.0000	A568/A635	B4902	000030	1000762188	756
161205	6151067	0.2500	48.0000	A568/A635	B4902	000040	1000762188	756
161206	6151030	0.2500	48.0000	A568/A635	B4902	000040	1000762188	756

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD X ESTAFETA

EMITIO : S0557960



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.02.2006	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .	 <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b>		
<b>PRODUCTO</b> LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD X ESTAFETA

FIN DE DATOS