




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
105385	SAE J403 1008	0.072	0.187	0.010	0.009	0.010	0.022	0.019	0.018	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	
205986	SAE J403 1008	0.064	0.190	0.016	0.010	0.010	0.020	0.023	0.021	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	
COLADA	Als	N2													
105385	0.039	0.0033													
205986	0.031	0.0033													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
105385	2070011B	0.0598	52(RB)												
205986	2079001B	0.0598	59(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
105385	2070011B	0.0598	36.0000	0000113865	000060	1001355458	8526	AH/5%							
205986	2079001B	0.0598	36.0000	0000113865	000060	1001355458	8526	AH/5%							
FIN DE DATOS															