




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
106065	SAE J403 1008	0.051	0.178	0.014	0.006	0.008	0.023	0.018	0.016	0.008	0.002	0.002	0.003	0.002	
106349	SAE J403 1008	0.059	0.170	0.013	0.011	0.010	0.020	0.020	0.020	0.003	0.001	0.003	0.001	0.003	
402682	SAE J403 1008	0.067	0.182	0.014	0.012	0.006	0.033	0.028	0.020	0.009	0.002	0.002	0.002	0.002	
COLADA	Als N2														
106065	0.037 0.0045														
106349	0.037 0.0069														
402682	0.042 0.0080														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
106065	2128074A	0.0598	59(RB)
106065	2128074B	0.0598	59(RB)
106349	2129022A	0.0598	50(RB)
402682	2129014A	0.0598	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
106065	2128074A	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362679	8742	AH/5%
106065	2128074B	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362679	8742	AH/5%
106349	2129022A	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362679	8742	AH/5%
402682	2129014A	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362679	8742	AH/5%

FIN DE DATOS