




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
105387	SAE J403 1008	0.078	0.193	0.012	0.010	0.029	0.015	0.017	0.017	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	
205858	SAE J403 1008	0.065	0.180	0.017	0.018	0.012	0.015	0.018	0.020	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	
402397	SAE J403 1008	0.070	0.214	0.007	0.010	0.022	0.023	0.023	0.026	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005	
COLADA	Als N2														
105387	0.030 0.0043														
205858	0.052 0.0063														
402397	0.024 0.0045														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
105387	2136002B	0.0598	58(RB)
205858	2140001A	0.0598	59(RB)
402397	2136003A	0.0598	54(RB)
402397	2136003B	0.0598	54(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
105387	2136002B	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364187	8742	AH/5%
205858	2140001A	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364187	8742	AH/5%
402397	2136003A	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364187	8742	AH/5%
402397	2136003B	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364187	8742	AH/5%

FIN DE DATOS