




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
106320	SAE J403 1008	0.060	0.190	0.009	0.011	0.007	0.024	0.017	0.019	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003
206318	SAE J403 1008	0.063	0.205	0.020	0.014	0.007	0.020	0.015	0.020	0.009	0.002	0.003	0.002	0.003
COLADA	Als	N2												
106320	0.042	0.0047												
206318	0.038	0.0070												
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA											
106320	2145051A	0.0239	48(RB)											
206318	2145054B	0.0239	53(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
106320	2145051A	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001366970	8742	AH/5%						
206318	2145054B	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001366970	8742	AH/5%						
FIN DE DATOS														