




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 17.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Als
105386	SAE J403 1008	0.077	0.188	0.009	0.008	0.008	0.014	0.016	0.015	0.002	0.002	0.002	0.001	0.028
COLADA	N2													
105386	0.0040													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
105386	2130005A	0.1046	60(RB)											
105386	2130005B	0.1046	60(RB)											
105386	2130006A	0.1046	48(RB)											
105386	2130006B	0.1046	48(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
105386	2130005A	0.1046	36.0000	0000114415	000010	1001367885	8742	AH/5%						
105386	2130005B	0.1046	36.0000	0000114415	000010	1001367885	8742	AH/5%						
105386	2130006A	0.1046	36.0000	0000114415	000010	1001367885	8742	AH/5%						
105386	2130006B	0.1046	36.0000	0000114415	000010	1001367885	8742	AH/5%						
FIN DE DATOS														