




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
206568	SAE J403 1008	0.062	0.186	0.018	0.007	0.013	0.015	0.017	0.014	0.009	0.002	0.002	0.002	0.001	
402775	SAE J403 1008	0.061	0.186	0.011	0.012	0.005	0.016	0.021	0.018	0.008	0.001	0.002	0.002		
COLADA	Als	N2													
206568	0.040	0.0048													
402775	0.030	0.0089													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
206568	2147001B	0.0598	58(RB)												
402775	2142029A	0.1046	50(RB)												
402775	2142029B	0.1046	50(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
206568	2147001B	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001369980	8742	AH/5%							
402775	2142029A	0.1046	48.0000	0000114415	000020	1001369980	8742	AH/5%							
402775	2142029B	0.1046	48.0000	0000114415	000020	1001369980	8742	AH/5%							
FIN DE DATOS															