




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	15.10.2010	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
403187	SAE J403 1008	0.063	0.207	0.016	0.013	0.024	0.021	0.021	0.022	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	
403260	SAE J403 1008	0.079	0.194	0.018	0.014	0.006	0.015	0.028	0.022	0.003	0.001	0.003		0.003	
COLADA	Als														
403187	0.028														
403260	0.034														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
403187	2238002X	0.0359	51(RB)				
403260	2247001A	0.0359	57(RB)				
403260	2247001B	0.0359	57(RB)				
403260	2247002B	0.0359	43(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
403187	2238002X	0.0359	36.0000	0000115036	000030	1001379555	8967	AH/5%		
403260	2247001A	0.0359	36.0000	0000115036	000030	1001379555	8967	AH/5%		
403260	2247001B	0.0359	36.0000	0000115036	000030	1001379555	8967	AH/5%		
403260	2247002B	0.0359	36.0000	0000115036	000030	1001379555	8967	AH/5%		

FIN DE DATOS