




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.10.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Als	
207514	SAE J403 1008	0.060	0.193	0.020	0.017	0.013	0.023	0.026	0.016	0.008	0.002	0.002	0.002	0.036	
207516	SAE J403 1008	0.065	0.193	0.016	0.013	0.012	0.026	0.022	0.024	0.008	0.002	0.002	0.002	0.040	
COLADA	N2														
207514	0.0055														
207516	0.0056														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
207514	2266089A	0.1046	47(RB)												
207516	2266087A	0.1046	49(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
207514	2266089A	0.1046	48.0000	0000114925	000020	1001380568	8924	AH/5%							
207516	2266087A	0.1046	48.0000	0000114925	000020	1001380568	8924	AH/5%							
FIN DE DATOS															