




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Als	
106950	SAE J403 1008	0.067	0.202	0.016	0.011	0.022	0.041	0.028	0.021	0.007	0.002	0.003	0.002	0.030	
107117	SAE J403 1008	0.056	0.177	0.015	0.012	0.009	0.023	0.021	0.021	0.003	0.002	0.001	0.001	0.041	
COLADA	N2														
106950	0.0057														
107117	0.0057														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
106950	2241004A	0.1046	56(RB)
106950	2241004B	0.1046	56(RB)
107117	2235187A	0.1046	52(RB)
107117	2235187B	0.1046	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
106950	2241004A	0.1046	36.0000	0000114925	000010	1001380934	8924	AH/5%
106950	2241004B	0.1046	36.0000	0000114925	000010	1001380934	8924	AH/5%
107117	2235187A	0.1046	36.0000	0000114925	000010	1001380934	8924	AH/5%
107117	2235187B	0.1046	36.0000	0000114925	000010	1001380934	8924	AH/5%

FIN DE DATOS