




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Als	
207044	SAE J403 1008	0.061	0.189	0.019	0.016	0.009	0.032	0.027	0.026	0.003	0.003	0.001	0.001	0.042	
207514	SAE J403 1008	0.060	0.193	0.020	0.017	0.013	0.023	0.026	0.016	0.008	0.002	0.002	0.002	0.036	
207516	SAE J403 1008	0.065	0.193	0.016	0.013	0.012	0.026	0.022	0.024	0.008	0.002	0.002	0.002	0.040	
COLADA	N2														
207044	0.0050														
207514	0.0055														
207516	0.0056														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
207044	2244172B	0.1046	51(RB)
207514	2266090B	0.1046	55(RB)
207514	2266089B	0.1046	47(RB)
207516	2266087B	0.1046	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
207044	2244172B	0.1046	36.0000	0000114925	000010	1001381041	8924	AH/5%
207514	2266090B	0.1046	48.0000	0000114925	000020	1001381041	8924	AH/5%
207514	2266089B	0.1046	48.0000	0000114925	000020	1001381041	8924	AH/5%
207516	2266087B	0.1046	48.0000	0000114925	000020	1001381041	8924	AH/5%

FIN DE DATOS