




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
107900	SAE J403 1008	0.058	0.196	0.015	0.010	0.016	0.014	0.020	0.017	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	
COLADA	Als N2														
107900	0.034 0.0047														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
107900	2290107A	0.0359	40(RB)
107900	2290108A	0.0359	47(RB)
107900	2290108B	0.0359	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
107900	2290107A	0.0359	48.0000	0000114925	000060	1001384442	8924	AH/5%
107900	2290108A	0.0359	48.0000	0000114925	000060	1001384442	8924	AH/5%
107900	2290108B	0.0359	48.0000	0000114925	000060	1001384442	8924	AH/5%

FIN DE DATOS															
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--