




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 05.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
108022	SAE J403 1008	0.069	0.166	0.008	0.013	0.007	0.016	0.023	0.016	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	
207873	SAE J403 1008	0.067	0.184	0.020	0.015	0.009	0.031	0.020	0.019	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	
403748	SAE J403 1008	0.063	0.170	0.012	0.017	0.022	0.043	0.025	0.024	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
108022	0.036 0.0060														
207873	0.042 0.0052														
403748	0.047 0.0060														

		PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA		
108022	2312177B	0.0299	51(RB)		
207873	2312178A	0.0299	53(RB)		
403748	2318027A	0.0299	55(RB)		
403748	2318027B	0.0299	55(RB)		

		PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
108022	2312177B	0.0299	36.0000	0000115685	000050	1001388672	9170	AH/5%	
207873	2312178A	0.0299	36.0000	0000115685	000050	1001388672	9170	AH/5%	
403748	2318027A	0.0299	36.0000	0000115685	000050	1001388672	9170	AH/5%	
403748	2318027B	0.0299	36.0000	0000115685	000050	1001388672	9170	AH/5%	

FIN DE DATOS