




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
108494	SAE J403 1008	0.068	0.209	0.019	0.016	0.007	0.023	0.022	0.020	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	
108494	Als N2	0.042	0.0052												

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
108494	2354068A	0.0478	46(RB)
108494	2354068B	0.0478	46(RB)
108494	2354067A	0.0478	55(RB)
108494	2354067B	0.0478	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
108494	2354068A	0.0478	48.0000	0000115685	000020	1001391545	9170	AH/5%
108494	2354068B	0.0478	48.0000	0000115685	000020	1001391545	9170	AH/5%
108494	2354067A	0.0478	48.0000	0000115685	000020	1001391545	9170	AH/5%
108494	2354067B	0.0478	48.0000	0000115685	000020	1001391545	9170	AH/5%

FIN DE DATOS															