




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
403877	SAE J403 1008	0.059	0.222	0.010	0.005	0.020	0.022	0.017	0.020	0.005	0.002	0.002	0.003	0.004
403877	Als N2	0.032	0.0081											

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
403877	2345108A	0.0239	49(RB)
403877	2345108B	0.0239	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
403877	2345108A	0.0239	48.0000	0000115685	000060	1001396268	9170	AH/5%
403877	2345108B	0.0239	48.0000	0000115685	000060	1001396268	9170	AH/5%

FIN DE DATOS														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--