




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 06.01.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
403172	SAE J403 1008	0.060	0.173	0.012	0.010	0.015	0.020	0.026	0.022	0.005	0.002	0.001	0.003	0.003	
403188	SAE J403 1008	0.063	0.185	0.013	0.015	0.012	0.022	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
403172	0.047 0.0067														
403188	0.052 0.0075														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
403172	2205150A	0.0179	53(RB)
403172	2205150B	0.0179	53(RB)
403172	2205151A	0.0179	45(RB)
403172	2205151B	0.0179	45(RB)
403188	2220168A	0.0179	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
403172	2205150A	0.0179	36.0000	0000114925	000090	1001413666	8924	AH/5%
403172	2205150B	0.0179	36.0000	0000114925	000090	1001413666	8924	AH/5%
403172	2205151A	0.0179	36.0000	0000114925	000090	1001413666	8924	AH/5%
403172	2205151B	0.0179	36.0000	0000114925	000090	1001413666	8924	AH/5%
403188	2220168A	0.0179	36.0000	0000114925	000090	1001413666	8924	AH/5%

FIN DE DATOS