




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 08.01.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
109824	SAE J403 1008	0.061	0.185	0.014	0.011	0.012	0.021	0.016	0.017	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
109824	0.043 0.0060														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
109824	2502068B	0.0299	49(RB)
109824	2502067B	0.0299	42(RB)
109824	2502069B	0.0299	43(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
109824	2502068B	0.0299	48.0000	0000117238	000030	1001414624	9577	AH/5%
109824	2502067B	0.0299	48.0000	0000117238	000030	1001414624	9577	AH/5%
109824	2502069B	0.0299	48.0000	0000117238	000030	1001414624	9577	AH/5%

FIN DE DATOS