




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	15.01.2011	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Lam.rol.en frío templada rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
104670	SAE J403 1008	0.062	0.193	0.007	0.015	0.009	0.036	0.019	0.034	0.006	0.001	0.002	0.001	0.004	
402165	SAE J403 1008	0.070	0.200	0.013	0.019	0.008	0.026	0.016	0.020	0.005	0.001	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
104670	0.045 0.0030														
402165	0.042 0.0044														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
104670	2505002A	0.0598	56(RB)												
104670	2505002B	0.0598	56(RB)												
402165	2505003A	0.0598	48(RB)												
402165	2505003B	0.0598	48(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA					
104670	2505002A	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001417417	9577	AH/5%					
104670	2505002B	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001417417	9577	AH/5%					
402165	2505003A	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001417417	9577	AH/5%					
402165	2505003B	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001417417	9577	AH/5%					

FIN DE DATOS