




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
175904	SAE J403 1008														
210054	SAE J403 1008	0.066	0.184	0.015	0.010	0.011	0.021	0.018	0.018	0.007	0.002	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
175904															
210054	0.044 0.0023														

		PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA	
175904	2505001A	0.0598	56(RB)	
175904	2505001B	0.0598	56(RB)	
210054	2556075A	0.0239	47(RB)	
210054	2556075B	0.0239	47(RB)	

		PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
175904	2505001A	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001419819	9577	AH/5%	
175904	2505001B	0.0598	36.0000	0000117238	000010	1001419819	9577	AH/5%	
210054	2556075A	0.0239	48.0000	0000117332	000010	1001419819	9357	AH/5%	
210054	2556075B	0.0239	48.0000	0000117332	000010	1001419819	9357	AH/5%	

FIN DE DATOS