




| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|------------|--------|---|--|
| CLIENTE | PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION | 23.02.2011 | PAGINA | 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION | AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | | | |
| PRODUCTO | Lam.rol.en frío templada rollo | | | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | Si | Cu | Cr | Ni | Mo | V | Nb(Cb) | Ti | Sn | Als | |
| 210933 | SAE J403 1008 | 0.064 | 0.188 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.021 | 0.014 | 0.016 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | |
| COLADA | N2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210933 | 0.0080 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | | DUREZA | | | | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103A | 0.0239 | | 48(RB) | | | | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103B | 0.0239 | | 48(RB) | | | | | | | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR(Plg.) | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103A | 0.0239 | 48.0000 | 0000117465 | 000010 | 1001432237 | 9357 | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103B | 0.0239 | 48.0000 | 0000117465 | 000010 | 1001432237 | 9357 | | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | NORMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103A | AH/5% | | | | | | | | | | | | | | |
| 210933 | 2636103B | AH/5% | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | | | | | | | | | |