




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	10.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA

COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als
111567	SAE J403 1008	0.052	0.207	0.018	0.010	0.016	0.020	0.022	0.019	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.033
211395	SAE J403 1008	0.062	0.206	0.019	0.012	0.013	0.016	0.021	0.031	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.043
COLADA	N2														
111567	0.0044														
211395	0.0042														

PRUEBAS AL PRODUCTO

COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
111567	2675097A	0.0747	58(RB)
111567	2675097B	0.0747	58(RB)
211395	2675098A	0.0747	56(RB)
211395	2675098B	0.0747	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO

COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
111567	2675097A	0.0747	36.0000	0000118545	000020	1001439334	9963
111567	2675097B	0.0747	36.0000	0000118545	000020	1001439334	9963
211395	2675098A	0.0747	36.0000	0000118545	000020	1001439334	9963
211395	2675098B	0.0747	36.0000	0000118545	000020	1001439334	9963
COLADA	NO.ROLLO	NORMA					
111567	2675097A	AH/5%					
111567	2675097B	AH/5%					
211395	2675098A	AH/5%					
211395	2675098B	AH/5%					

FIN DE DATOS

EMITIO : S0557849A