




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als	
111691	SAE J403 1008	0.064	0.188	0.011	0.008	0.014	0.027	0.015	0.024	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.035	
111745	SAE J403 1008	0.062	0.173	0.016	0.013	0.018	0.027	0.025	0.024	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.038	
COLADA	N2															
111691	0.0056															
111745	0.0054															
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA													
111691	2698011A	0.0359	50(RB)													
111745	2698001A	0.0359	50(RB)													
111745	2698001B	0.0359	50(RB)													
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENIREGA	PED. CLIENTE									
111691	2698011A	0.0359	36.0000	0000118545	000060	1001445628	9963									
111745	2698001A	0.0359	36.0000	0000118545	000060	1001445628	9963									
111745	2698001B	0.0359	36.0000	0000118545	000060	1001445628	9963									
COLADA	NO.ROLLO	NORMA														
111691	2698011A	AH/5%														
111745	2698001A	AH/5%														
111745	2698001B	AH/5%														
FIN DE DATOS																

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A