




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	30.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als	
210599	SAE J403 1008	0.071	0.185	0.016	0.008	0.021	0.028	0.022	0.022	0.009	0.002	0.001	0.003	0.004	0.020	
410754	SAE J403 1008	0.064	0.174	0.010	0.016	0.016	0.025	0.017	0.023	0.004	0.001	0.002	0.001		0.035	
COLADA	N2															
210599	0.0058															
410754	0.0020															
PRUEBAS AL PRODUCTO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA													
210599	2731125A	0.0359	59(RB)													
210599	2731125B	0.0359	59(RB)													
410754	2725028A	0.1046	50(RB)													
410754	2725028B	0.1046	50(RB)													
PRODUCTO EMBARCADO																
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENIREGA	PED. CLIENTE									
210599	2731125A	0.0359	36.0000	0000118545	000060	1001447527	9963									
210599	2731125B	0.0359	36.0000	0000118545	000060	1001447527	9963									
410754	2725028A	0.1046	48.0000	0000118545	000010	1001447527	9963									
410754	2725028B	0.1046	48.0000	0000118545	000010	1001447527	9963									
COLADA	NO.ROLLO	NORMA														
210599	2731125A	AH/5%														
210599	2731125B	AH/5%														
410754	2725028A	AH/5%														
410754	2725028B	AH/5%														
FIN DE DATOS																