




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	06.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.en frío templada rollo					

COMPOSICION QUIMICA

COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	Als
112265	SAE J403 1008	0.064	0.184	0.020	0.013	0.010	0.016	0.015	0.021	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004	0.031
410754	SAE J403 1008	0.064	0.174	0.010	0.016	0.016	0.025	0.017	0.023	0.004	0.001	0.002	0.001		0.035
COLADA	N2														
112265	0.0066														
410754	0.0020														

PRUEBAS AL PRODUCTO

COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
112265	2765135A	0.0598	60(RB)
112265	2765135B	0.0598	60(RB)
410754	2725027A	0.1046	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO

COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENIREGA	PED. CLIENTE
112265	2765135A	0.0598	36.0000	0000119262	000030	1001451122	10124
112265	2765135B	0.0598	36.0000	0000119262	000030	1001451122	10124
410754	2725027A	0.1046	48.0000	0000118545	000010	1001451122	9963
COLADA	NO.ROLLO	NORMA					
112265	2765135A	AH/5%					
112265	2765135B	AH/5%					
410754	2725027A	AH/5%					

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151