




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	01.10.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frío temp.tenson rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Ti	Sn	Als
157407	SAE J403 1008	0.058	0.171	0.010	0.010	0.007	0.027	0.017	0.019	0.004	0.036	0.003	0.001	0.002	0.036
157417	SAE J403 1008	0.063	0.201	0.011	0.007	0.007	0.022	0.016	0.019	0.004	0.047	0.002	0.001	0.002	0.046
COLADA	N2 B														
157407	0.0062 0.0001														
157417	0.0062 0.0002														

		PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA		
157407	7837091A	0.0299	60(RB)		
157407	7837091B	0.0299	60(RB)		
157417	7814020A	0.0299	56(RB)		
157417	7814020B	0.0299	56(RB)		

		PRODUCTO EMBARCADO					
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
157407	7837091A	0.0299	48.0000	0000176286	000030	1002181993	21685
157407	7837091B	0.0299	48.0000	0000176286	000030	1002181993	21685
157417	7814020A	0.0299	48.0000	0000176286	000030	1002181993	21685
157417	7814020B	0.0299	48.0000	0000176286	000030	1002181993	21685

COLADA	NO.ROLLO	NORMA
157407	7837091A	AH/5%
157407	7837091B	AH/5%
157417	7814020A	AH/5%
157417	7814020B	AH/5%

FIN DE DATOS