




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	30.11.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frío temp.tenson rollo					

		COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
158986	SAE J403 1008	0.060	0.194	0.015	0.010	0.005	0.019	0.011	0.018	0.005	0.050	0.003	0.001	0.001		
352737	SAE J403 1008	0.061	0.250	0.010	0.018	0.011	0.099	0.033	0.049	0.014	0.060	0.002	0.001	0.001	0.004	
COLADA	Als	N2	B													
158986	0.049	0.0057	0.0004													
352737	0.060	0.0066	0.0002													

		PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA		
158986	8048131A	0.0359	58(RB)		
158986	8048131B	0.0359	58(RB)		
352737	8048135A	0.0598	60(RB)		
352737	8048136A	0.0598	59(RB)		

		PRODUCTO EMBARCADO					
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
158986	8048131A	0.0359	36.0000	0000179077	000080	1002210275	22247
158986	8048131B	0.0359	36.0000	0000179077	000080	1002210275	22247
352737	8048135A	0.0598	36.0000	0000177612	000040	1002210275	21910
352737	8048136A	0.0598	36.0000	0000177612	000040	1002210275	21910
COLADA	NO.ROLLO	NORMA					
158986	8048131A	AH/5%					
158986	8048131B	AH/5%					
352737	8048135A	AH/5%					
352737	8048136A	AH/5%					

FIN DE DATOS

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S118512
---	------------------