




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.01.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frio temp.tenson rollo					

COMPOSICION QUIMICA																
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
1510290	SAE J403 1008	0.053	0.216	0.013	0.013	0.005	0.012	0.023	0.018	0.003	0.036	0.002	0.001	0.001	0.001	
157045	SAE J403 1008	0.057	0.190	0.013	0.009	0.005	0.025	0.016	0.021	0.005	0.045	0.001	0.001	0.001	0.002	
2510230	SAE J403 1008	0.060	0.174	0.012	0.010	0.007	0.013	0.022	0.020	0.003		0.002	0.001	0.001		
2510231	SAE J403 1008	0.059	0.191	0.012	0.009	0.009	0.015	0.013	0.019	0.003	0.049	0.003	0.001	0.001	0.004	
259690	SAE J403 1008	0.071	0.172	0.007	0.012	0.008	0.017	0.015	0.020	0.003	0.046	0.002	0.001	0.001	0.004	
351703	SAE J403 1008	0.059	0.183	0.010	0.013	0.007	0.147	0.057	0.079	0.021	0.049	0.002	0.002	0.002	0.008	
5543374	SAE J403 1008	0.057	0.167	0.007	0.004	0.015	0.012	0.009	0.013	0.001	0.035	0.001		0.001		
5543380	SAE J403 1008	0.057	0.170	0.007	0.006	0.011	0.024	0.014	0.017	0.006	0.032	0.001		0.002		
COLADA	Als	N2	B													
1510290	0.036	0.0055	0.0003													
157045	0.042	0.0060	0.0001													
2510230	0.039	0.0057	0.0003													
2510231	0.046	0.0058	0.0001													
259690	0.045	0.0064	0.0001													
351703	0.049	0.0056	0.0002													
5543374	0.030	0.0033	0.0001													
5543380	0.027	0.0034	0.0001													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
1510290	8198116B	0.0299	51(RB)
157045	8189043X	0.0299	48(RB)
2510230	8188069B	0.1046	50(RB)
2510231	8188070B	0.0747	55(RB)
259690	8189042A	0.0299	57(RB)
259690	8189042B	0.0299	57(RB)
351703	8188073X	0.0747	58(RB)
5543374	8195111B	0.0299	57(RB)
5543380	8200092B	0.0239	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO							
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
1510290	8198116B	0.0299	36.0000	0000181257	000100	1002232265	22674
157045	8189043X	0.0299	48.0000	0000181257	000110	1002232265	22674

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S115948



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.01.2016	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frio temp.tenson rollo					

-----+-----				PRODUCTO EMBARCADO				-----+-----			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE				
2510230	8188069B	0.1046	48.0000	0000181257	000010	1002232265	22674				
2510231	8188070B	0.0747	48.0000	0000181257	000030	1002232265	22674				
259690	8189042A	0.0299	48.0000	0000181257	000110	1002232265	22674				
259690	8189042B	0.0299	48.0000	0000181257	000110	1002232265	22674				
351703	8188073X	0.0747	48.0000	0000181257	000030	1002232265	22674				
5543374	8195111B	0.0299	48.0000	0000181257	000110	1002232265	22674				
5543380	8200092B	0.0239	48.0000	0000181257	000130	1002232265	22674				
COLADA	NO.ROLLO	NORMA									
1510290	8198116B	AH/5%									
157045	8189043X	AH/5%									
2510230	8188069B	AH/5%									
2510231	8188070B	AH/5%									
259690	8189042A	AH/5%									
259690	8189042B	AH/5%									
351703	8188073X	AH/5%									
5543374	8195111B	AH/5%									
5543380	8200092B	AH/5%									
-----+-----				FIN DE DATOS				-----+-----			