




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.05.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.	
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .						 ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	Lam.rol.frío temp.tenson rollo						

		COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
461648	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.016	0.009	0.007	0.014	0.026	0.025	0.002	0.049	0.002	0.001	0.001	0.002	
461649	SAE J403 1008	0.060	0.170	0.015	0.007	0.009	0.014	0.025	0.027	0.004	0.047	0.002	0.001	0.001	0.004	
COLADA	Als	N2	B													
461648	0.047	0.0059	0.0001													
461649	0.045	0.0060	0.0001													

		PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA		
461648	8593003B	0.0598	60(RB)		
461648	8593004A	0.0598	60(RB)		
461648	8593004B	0.0598	60(RB)		
461649	8593001A	0.0598	60(RB)		

		PRODUCTO EMBARCADO					
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
461648	8593003B	0.0598	36.0000	0000187186	000030	1002291270	23584
461648	8593004A	0.0598	36.0000	0000187186	000030	1002291270	23584
461648	8593004B	0.0598	36.0000	0000187186	000030	1002291270	23584
461649	8593001A	0.0598	36.0000	0000187186	000030	1002291270	23584

COLADA	NO.ROLLO	NORMA
461648	8593003B	AH/5%
461648	8593004A	AH/5%
461648	8593004B	AH/5%
461649	8593001A	AH/5%

FIN DE DATOS

EMITIO : S118542