




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO LAM/PLACA EN ROLLO ORILLA OM			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Nb(Cb)	Ti
271586	ASTM A 1018 SS 36 TIPO 2.	0.180	0.570	0.015	0.008	0.1120	0.020	0.020	0.020	0.004	0.040	0.002	0.001	0.002
COLADA	N2													
271586	0.0059													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.								
271586	7413027	0.3750	47.335(KSI)	69.126(KSI)	43(%)	2								
271586	7413028	0.2500	51.828(KSI)	68.581(KSI)	40(%)	2								
271586	7413030	0.1875	54.292(KSI)	72.060(KSI)	40(%)	2								
271586	7413032	0.1875	56.112(KSI)	69.161(KSI)	42(%)	2								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
271586	7413028	0.2500	60.0000	0000080981	000060	1000904198	2495	A568/A635						
271586	7413038	0.1875	60.0000	0000080981	000050	1000904198	2495	A568/A635						
FIN DE DATOS														