




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.03.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
270768	SAE J403 1008	0.038	0.190	0.015	0.011				
462937	SAE J403 1008	0.050	0.180	0.007	0.020				
470170	SAE J403 1008	0.056	0.190	0.008	0.014				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
270768	7268001A	54(RB)
462937	7296002A	54(RB)
470170	7272001A	57(RB)
470170	7272001B	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
270768	7268001A	0.0598	36.0000	0000080986	000050	1000897617	2494	AH/5%
462937	7296002A	0.0598	36.0000	0000080986	000050	1000897617	2494	AH/5%
470170	7272001A	0.0598	36.0000	0000080986	000050	1000897617	2494	AH/5%
470170	7272001B	0.0598	36.0000	0000080986	000050	1000897617	2494	AH/5%

FIN DE DATOS									