




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.03.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
170849	SAE J403 1008	0.057	0.190	0.010	0.009				
470268	SAE J403 1008	0.068	0.200	0.009	0.016				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
170849	7279003A	52(RB)
170849	7279003B	52(RB)
470268	7279004A	55(RB)
470268	7279004B	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
170849	7279003A	0.0747	36.0000	0000080986	000030	1000897557	2494	AH/5%
170849	7279003B	0.0747	36.0000	0000080986	000030	1000897557	2494	AH/5%
470268	7279004A	0.0747	36.0000	0000080986	000030	1000897557	2494	AH/5%
470268	7279004B	0.0747	36.0000	0000080986	000030	1000897557	2494	AH/5%

FIN DE DATOS									