




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 09.03.2007 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|-------------|------------|---------|------------|--------------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | | | |
| 470426 | SAE J403 1008 | 0.038 | 0.250 | 0.014 | 0.016 | | | |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | DUREZA | | | | | | |
| 470426 | 7336116A | 59(RB) | | | | | | |
| 470426 | 7336116B | 59(RB) | | | | | | |
| 470426 | 7336115A | 60(RB) | | | | | | |
| 470426 | 7336115B | 60(RB) | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | ESPEJOR | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | NORMA |
| 470426 | 7336116A | 0.0747 | 36.0000 | 0000081652 | 000020 | 1000900341 | 2601 | AH/5% |
| 470426 | 7336116B | 0.0747 | 36.0000 | 0000081652 | 000020 | 1000900341 | 2601 | AH/5% |
| 470426 | 7336115A | 0.0747 | 36.0000 | 0000081652 | 000020 | 1000900341 | 2601 | AH/5% |
| 470426 | 7336115B | 0.0747 | 36.0000 | 0000081652 | 000020 | 1000900341 | 2601 | AH/5% |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | |