




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
169422	SAE J403 1008	0.093	0.340	0.016	0.007				
171956	SAE J403 1008	0.059	0.150	0.010	0.009				
268796	SAE J403 1008	0.040	0.180	0.020	0.017				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
169422	7200140A	57(RB)
169422	7200140B	57(RB)
171956	7400016A	60(RB)
268796	7250017X	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
169422	7200140A	0.1046	48.0000	0000088144	000060	1000909506	2635	AH/5%
169422	7200140B	0.1046	48.0000	0000088144	000060	1000909506	2635	AH/5%
171956	7400016A	0.1046	48.0000	0000088144	000060	1000909506	2635	AH/5%
268796	7250017X	0.1046	48.0000	0000088144	000060	1000909506	2635	AH/5%

FIN DE DATOS									