




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
171936	SAE J403 1008	0.030	0.120	0.009	0.010				
271884	SAE J403 1008	0.040	0.150	0.007	0.009				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
171936	7394067A	52(RB)
171936	7394067B	52(RB)
271884	7394068A	56(RB)
271884	7394068B	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
171936	7394067A	0.1046	48.0000	0000088184	000020	1000911445	2717	AH/5%
171936	7394067B	0.1046	48.0000	0000088184	000020	1000911445	2717	AH/5%
271884	7394068A	0.1046	48.0000	0000088184	000020	1000911445	2717	AH/5%
271884	7394068B	0.1046	48.0000	0000088184	000020	1000911445	2717	AH/5%

FIN DE DATOS									