




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
167989	SAE J403 1008	0.061	0.170	0.015	0.013				
168077	SAE J403 1008	0.056	0.160	0.012	0.010				
470726	SAE J403 1008	0.052	0.210	0.009	0.013				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
167989	7445095B	60(RB)
168077	7446009A	60(RB)
168077	7446009B	60(RB)
470726	7406185B	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
167989	7445095B	0.0598	36.0000	0000088184	000040	1000911608	2717	AH/5%
168077	7446009A	0.0598	36.0000	0000088184	000040	1000911608	2717	AH/5%
168077	7446009B	0.0598	36.0000	0000088184	000040	1000911608	2717	AH/5%
470726	7406185B	0.0747	36.0000	0000088184	000030	1000911608	2717	AH/5%

FIN DE DATOS									