




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
270391	SAE J403 1008	0.057	0.180	0.010	0.018				
270996	SAE J403 1008	0.054	0.170	0.009	0.013				
560025	SAE J403 1008	0.032	0.229	0.008	0.010				

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA							
270391	7433005B	57(RB)							
270996	7434006A	56(RB)							
270996	7434006B	56(RB)							
560025	6660013B	54(RB)							

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
270391	7433005B	0.0598	36.0000	0000088144	000030	1000911876	2635	AH/5%
270996	7434006A	0.0598	36.0000	0000088144	000030	1000911876	2635	AH/5%
270996	7434006B	0.0598	36.0000	0000088144	000030	1000911876	2635	AH/5%
560025	6660013B	0.1046	36.0000	0000088144	000010	1000911876	2635	AH/5%

FIN DE DATOS									