




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
270359	SAE J403 1008	0.051	0.170	0.012	0.015				
462787	SAE J403 1008	0.060	0.210	0.006	0.012				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
270359	7429007A	56(RB)
270359	7429007B	56(RB)
270359	7429008A	55(RB)
462787	7448082A	40(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
270359	7429007A	0.1046	36.0000	0000088144	000010	1000912579	2635	AH/5%
270359	7429007B	0.1046	36.0000	0000088144	000010	1000912579	2635	AH/5%
270359	7429008A	0.1046	36.0000	0000088144	000010	1000912579	2635	AH/5%
462787	7448082A	0.0359	36.0000	0000088184	000050	1000912579	2717	AH/5%

FIN DE DATOS									