




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.05.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
471056	SAE J403 1008	0.051	0.200	0.013	0.019				
471071	SAE J403 1008	0.045	0.200	0.018	0.013				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
471056	7536115A	59(RB)
471056	7536115B	59(RB)
471071	7536118A	55(RB)
471071	7536118B	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
471056	7536115A	0.0598	36.0000	0000088220	000040	1000922457	2718	AH/5%
471056	7536115B	0.0598	36.0000	0000088220	000040	1000922457	2718	AH/5%
471071	7536118A	0.0598	36.0000	0000088220	000040	1000922457	2718	AH/5%
471071	7536118B	0.0598	36.0000	0000088220	000040	1000922457	2718	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--