




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
173290	SAE J403 1008	0.074	0.180	0.012	0.009				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA							
173290	7578115A	42(RB)							
173290	7578115B	42(RB)							
173290	7578114A	40(RB)							
173290	7578114B	40(RB)							
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
173290	7578115A	0.0239	36.0000	0000082787	000060	1000931519	2636	AH/5%	
173290	7578115B	0.0239	36.0000	0000082787	000060	1000931519	2636	AH/5%	
173290	7578114A	0.0239	36.0000	0000082787	000060	1000931519	2636	AH/5%	
173290	7578114B	0.0239	36.0000	0000082787	000060	1000931519	2636	AH/5%	
FIN DE DATOS									