




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 28.05.2007 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|-------------|------------|---------|------------|-------------|-------|--|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | Mn | P | S | | | | |
| 270359 | SAE J403 1008 | 0.051 | 0.170 | 0.012 | 0.015 | | | | |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | DUREZA | | | | | | | |
| 270359 | 7429008B | 55(RB) | | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | |
| COLADA | NO.ROLLO | ESPESOR | ANCHO(Plg.) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED.CLIENTE | NORMA | |
| 270359 | 7429008B | 0.1046 | 36.0000 | 0000088144 | 000010 | 1000932646 | 2635 | AH/5% | |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | | |