




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.07.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
174596	SAE J403 1008	0.059	0.180	0.017	0.007				
471786	SAE J403 1008	0.070	0.200	0.012	0.016				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
174596	7753120A	50(RB)	N/A
174596	7753120B	50(RB)	N/A
471786	7753124A	51(RB)	N/A
471786	7753124B	51(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
174596	7753120A	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948854	2719	AH/5%
174596	7753120B	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948854	2719	AH/5%
471786	7753124A	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000948854	2719	AH/5%
471786	7753124B	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000948854	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--