




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.07.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
471786	SAE J403 1008	0.070	0.200	0.012	0.016				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA						
471786	7753116A	53(RB)	N/A						
471786	7753116B	53(RB)	N/A						
471786	7753117A	50(RB)	N/A						
471786	7753117B	50(RB)	N/A						
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEPOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
471786	7753116A	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948852	2719	AH/5%	
471786	7753116B	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948852	2719	AH/5%	
471786	7753117A	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948852	2719	AH/5%	
471786	7753117B	0.0359	36.0000	0000090191	000090	1000948852	2719	AH/5%	
FIN DE DATOS									