




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.07.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
174607	SAE J403 1008	0.067	0.160	0.016	0.010				
471780	SAE J403 1008	0.063	0.170	0.014	0.020				

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA	NORMA
174607	7753125A	48(RB)	N/A
174607	7753125B	48(RB)	N/A
471780	7762162A	52(RB)	N/A
471780	7762162B	52(RB)	N/A

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
174607	7753125A	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949033	2719	AH/5%
174607	7753125B	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949033	2719	AH/5%
471780	7762162A	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949033	2719	AH/5%
471780	7762162B	0.0299	36.0000	0000090191	000110	1000949033	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									