




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
175638	SAE J403 1008	0.046	0.200	0.020	0.015				
472117	SAE J403 1008	0.054	0.170	0.013	0.014				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
175638	7859052A	56(RB)
175638	7859052B	56(RB)
472117	7859054A	60(RB)
472117	7859053A	57(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
175638	7859052A	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961684	2719	AH/5%
175638	7859052B	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961684	2719	AH/5%
472117	7859054A	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961684	2719	AH/5%
472117	7859053A	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961684	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									