




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
175641	SAE J403 1008	0.082	0.320	0.014	0.012				
275572	SAE J403 1008	0.058	0.200	0.014	0.012				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
175641	7859055A	58(RB)
175641	7859055B	58(RB)
275572	7860049A	60(RB)
275572	7860049B	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
175641	7859055A	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961510	2719	AH/5%
175641	7859055B	0.0747	48.0000	0000090262	000040	1000961510	2719	AH/5%
275572	7860049A	0.1046	48.0000	0000090262	000020	1000961510	2719	AH/5%
275572	7860049B	0.1046	48.0000	0000090262	000020	1000961510	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--