




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.08.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
269203	SAE J403 1008	0.050	0.240	0.007	0.014				
270080	SAE J403 1008	0.054	0.150	0.008	0.011				
472113	SAE J403 1008	0.055	0.200	0.009	0.017				

PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA							
269203	7850005B	57(RB)							
270080	7850006A	58(RB)							
472113	7857003A	55(RB)							
472113	7857003B	55(RB)							

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
269203	7850005B	0.0747	36.0000	0000090262	000030	1000962849	2719	AH/5%
270080	7850006A	0.0747	36.0000	0000090262	000030	1000962849	2719	AH/5%
472113	7857003A	0.0747	36.0000	0000090262	000030	1000962849	2719	AH/5%
472113	7857003B	0.0747	36.0000	0000090262	000030	1000962849	2719	AH/5%

FIN DE DATOS									