




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 25.08.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
472101	SAE J403 1008	0.077	0.180	0.009	0.015				
PRUEBAS AL PRODUCTO									
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA							
472101	7853047A	40(RB)							
472101	7853047B	40(RB)							
472101	7853048A	40(RB)							
472101	7853048B	40(RB)							
PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA	
472101	7853047A	0.0179	48.0000	0000090262	000160	1000965396	2719	AH/5%	
472101	7853047B	0.0179	48.0000	0000090262	000160	1000965396	2719	AH/5%	
472101	7853048A	0.0179	48.0000	0000090262	000160	1000965396	2719	AH/5%	
472101	7853048B	0.0179	48.0000	0000090262	000160	1000965396	2719	AH/5%	
FIN DE DATOS									